HOJA TÉCNICA

REF: **12.091**

BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTERIOR

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz antioxidante para metales no férreos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Utilizado en la protección del cobre, latón, aluminio, niquelados, cromados, plata, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

En los colores:

- 301 Transparencia Agua
- 314 Oro
- 315 Cobrizo
- 350 Rojo

CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	0,917 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento:	2-3 horas
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación:	< 21 ºC
Rendimiento:	13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	10 minutos
Contenido sólido:	16,5 %

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **12.091**

BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTERIOR

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Viscosidad de suministro: DIN-4/15 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

A pistola, inmersión y también, para pequeñas superficies, con pincel fino.

Puede diluirse con **20.100 Nitro "Cinco Aros" Diluente Celulósico**.

Si por causa de un exceso de humedad en el ambiente se observa velamiento de la película, añadir 3-5 % de **20.110 Diluente Antivelo "Cinco Aros"**.

Antes de la aplicación, limpiar y desengrasar bien la superficie para obtener una perfecta adherencia.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia sobre metal: excelente.

Dureza Lápiz Fáber: H

Resistencia al agua: muy buena.

Termoplástico.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.